



מערכת גמישה, חלקה, אקרילית, איכותית לציפוי קירות חיצוניים. בעלת גמישות לסדקים של עד 2 מ"מ. נושא תו תקן ישראלי ירוק

תכונות: מערכת אקרילית בעלת גמישות גבוהה במיוחד המאפשרת גישור על סדקים עד 2 מ"מ - למערכת רב גמיש כושר התארכות של עד 500% ויכולת התכווצות למידה המקורית, עמידות גבוהה לאורך שנים בפני שחיקה ותנאי מזג אוויר קשים. מעניקה הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיון וכן מגינה מפני עובש ופטרייות. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים עד 2 מ"מ.

שימושים: לצביעת קירות חיצוניים, לגישור על סדקים עד 2 מ"מ. כמו כן הצבע מונע פליטת גז ראדון בממ"דים ומבני בטון.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 737-1x x

גוון: לבן, ו-1 1651 גוונים ממניפת לגעת בצבע

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: טבלה מפורטת בהמשך.

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : 4 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש קשה: 72 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
20 ק"ג	36

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים).

סוגי הסדקים			שלבי היישום:
סדקים מבניים עד 2 מ"מ	סדקים מבניים עד 1 מ"מ	סדקים נימיים ומרושתים עד 0.5 מ"מ	
יש לטפל בסדקים בתשתית בהתאם למפרט הטיפול בסדקים העומד לעיון במוקד המומחים של טמבור, ולאחר מכן ישמו יסוד קושר רב גמיש (737000) בהתזה או בגלילה, לפי הוראות היצרן, או ישמו פריימר חוץ לתשתית חדשה (738501) בהתזה או בגלילה, בהתאם להוראות היצרן, ולאחר יבוש לצבוע רב גמיש מרקם חלק 10 .			שכבת יסוד: יסוד קושר רב גמיש לכל סוגי התשתיות או פריימר חוץ על תשתית חדשה
<ul style="list-style-type: none"> ▪ יישמו מילוי גמיש על פני הסדק ברוחב 10 מ"מ. ▪ שבצו והחליקו רשת חיזוק (אינטרגלאס) יישמו שכבה שנייה לאחר 24 שעות. הקפידו שהרשת לא תבלוט מעל פני השטח. 	אין צורך	אין צורך	מילוי גמיש (קוד 453-737)
800 גרם/מ"ר	700 גרם/מ"ר	500 גרם/מ"ר מינימום	שכבה עליונה רב גמיש מרקם חלק 10

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות.

צביעה ברולר: דללו עד 5% מים במידת הצורך. **המרקם המתקבל "קליפת תפוז"**.

צביעה בהתזה: השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה או מכשיר איירלס ייעודי (בוכנתי). דללו עד 5% מים במידת הצורך. **המרקם המתקבל בשימוש באיירלס הינו חלק.**

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה 1/ או כאשר הקיר לה 1/ או הטמפרטורת היא מתחת ל- 10° C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. על המשתמש לעיין בדף הטכני של כל מוצר המפורט בהוראות הכנת השטח ואופן הצביעה.

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במס' גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות הפועל ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** C 25° ו 65% לחות יחסית.

תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.