



צבע יסוד על בסיס ממיס המבטיח התחברות טובה לתשתית. מתאים לבלוקי גבס לפניים.

תכונות: חדירה מעולה אל הקיר המבטיחה התחברות טובה. ללא עופרת וכרומטים.

שימושים: לצביעת בלוקי גבס פנימיים לפני חיפוי.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 737-004

גוון: לבן

ברק: מט

קושר כיסוי מחושב*: 6 מ"ר בהתאם לספיגת התשתית בשתי שכבות

דילול: מוכן לשימוש

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : שעה | המתנה בין שכבות: 4 שעות | ייבוש סופי לפני החיפוי : 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	27

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. מומלץ ליישם את היסוד מעל דבק שרמיק או "גשר בונד 51 סופר".

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות. **צביעה ברולר/בהתזה (אייירלס) :** המוצר מוכן לשימוש

צבעו שכבה אחת ומעליה צבע עליון מתוצרת טמבור כמפורט לעיל עד שבוע מיום היישום.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה בטרפנטין מינרלי טמבור מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: סיכונים: דליק, רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית, עלול להזיק לתינוקות יונקים אזהרות: אין לשאוף את האדים/התרסיס, מנע מגע עם העור, בעת שרפה, השתמש בFFF (Fire fighting foam), בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מייד ליעוץ רפואי והצג את תווי האריזה, השתמש באריזה מתאימה כדי למנוע זיהום סביבתי, פנה חומר זה ואריזתו כפסולת מסוכנת. יש להשתמש בכפפות, משקפי מגן ומסיכת פנים/ חצי פנים מסוג ABEK P3.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה מתחת ל- 10° c והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר לעיל.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במס' גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות הפועל ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ 75% מכושר הכיסוי המחושב. ** ב C 25° ו 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.