



צבע סינתטי עליון אטום. מיועד לעץ ולמתכת.
בגימור מט-משי מהודר.

תכונות: נוח לשימוש, אינו מטפטף, מעניק כיסוי מושלם, עמיד במיוחד, אינו מכיל עופרת וכרומטים. הצבע חלק במיוחד ובעל גימור מהודר.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ ומתכת: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים גם לפורמייקה ופלסטיק. על בסיס ממש.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 487-XXX

גוון: לבן, 15 גוונים מוכנים ו-גווני מניפת לגעת בצבע

ברק: מט-משי

כושר כיסוי מחושב*: 10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה, עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"
ניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : 2-3 שעות | המתנה בין שכבות: 8 שעות | ייבוש קשה : 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100
2.5 ליטר	210
0.75 ליטר	576
0.25 ליטר	1440

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ צבוע: החליקו את משטחי העץ בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק PVA או בדבק שפכטל 2000. המתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. יישמו יסוד רב שימושי על בסיס ממש. צבעו 2-3 שכבות דקות פוליאור מט משי. במידה וצובעים בפוליאור משטח כזה מאוד של צבע קודם, ניתן ליישם יסוד סינתטי לעץ כשכבה ראשונה.

עץ לא צבוע: החליקו את משטחי העץ בנייר לטש באופן ידני או בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. צבעו 2-3 שכבות דקות פוליאור מט משי.

לגימור חלק ואטום (שלייף לק): צבעו שכבה אחת שמן איטום לעץ טמבור והמתינו 24 שעות לייבוש. מלאו חורים וחריצים במרק PVA 1/1 או במרק שפכטל 2000 (לשימוש פנימי). שייפו בין השכבות. צבעו 1-2 שכבות יסוד סינתטי לעץ, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות דקות פוליאור מט משי ללא דילול. ניתן לצבוע ישירות על העץ 2 שכבות דקות של פוליאור לקבלת מראה אותנטי של טקסטורת העץ. במידה והתשתית הינה לכה דו רכיבית, יש להסירה באמצעות חספוס מכני (ע"י מכונה חשמלית) קודם ליישום.

מתכת ברזלית:

הסירו חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המתוקן על מכונה חשמלית ולאחר מכן שטפו בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 2-1 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממש, והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של פוליאור מט משי. במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור, לאחריו צבעו 2-1 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממש, והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של פוליאור מט משי.

מתכת מגולוונת:

שייפו בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של פני השטח. להסרת חלודה יש לפעול כאמור לעיל. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 2-1 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממש והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של פוליאור מט משי.

פורמיקה:

שייפו בנייר לטש באופן ידני או במכונה חשמלית לקבלת משטח מחוספס. הסירו כל לכלוך אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 2-1 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממש והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של פוליאור מט משי.

אופן צביעה: הצבע מוכן לשימוש. למרות מראהו הסמיך, פוליאור מט משי אינו דורש דילול אלא בחישה נאותה בלבד. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. יש ליישם שכבות דקות של צבע, ועובי הפילם הסופי לא יעלה על 70 מיקרון.
צביעה במברשת / רולר: במידת הצורך דללו במעט (עד 5%) טרפנטין מינרלי טמבור.
צביעה בהתזה: דללו את הצבע ב 30%-20% טרפנטין מינרלי טמבור.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: דליק. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האדים/התרסיס. מנע מגע בעור ובעיניים. במקרה של בליעה, פנה מייד ליעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת. יש להשתמש כפפות, משקפי מגן ומסיכת פנים/ חצי פנים מסוג A B E K P 3. יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MS DS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 השעות הקרובות לפני או אחרי היישום ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. הפוליאור איננו עמיד בשחיקה בתשתית המיועדת למדרך. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. צבעים סינתטיים נותנים עם הזמן לשנות את הגוון. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
 ** ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.